

□

## Produktbeskrivelse

Ultramatt vegg- og takmaling med gode påføringsegenskaper. Er lett å påføre for å få et pent og ensartet resultat. Gir en jevn, refleksfri overflate med minimal struktur.

## Anvendelse

Til nye og tidligere malte vegger og tak innendørs.

På betong, puss, tapet, glassvev og filt, der overflaten er utsatt for lett slitasje og smuss.

F.eks. i entré, trapperom, gangarealer, barnrom og kjøkken.

## Underlag

Underlaget skal være rent, tørt, fast og bærekraftig.

## Påføring

Vask malte overflater med grunnrengjøring.

Evt. hull og sprekker sparkles med filler.

Dersom underlaget er smittende eller sugende skal det grunnes med forankringsgrunn.

Ev. skjolder fra vannskader eller tobakk grunnes med sperregrunn.

Smittende og porøse underlag grunnes med Yunik Pro Grunnmaling.

Påfør 1-2 strøk maling med pensel, rulle eller sprøye.

Husk å lufte når du har malt.

## Miljøinformasjon

Fjern mest mulig maling fra verktøy før avvasking. Hell ikke rester av flytende maling i avløp, men avlever det på den lokale gjenbruksstasjon. Begrens ditt malingsavfall med å regne ut på forhånd hvor mye maling du trenger. Ta vare på malingrester, så at du kan bruke malingen om igjen. Da begrenser du effektivt produktets miljøpåvirkning.

**Oppbevaring:** Kjølig, frostfritt og tett lukket

**Beskyttelsesutstyr:** Sprøyting: Overtrekkdress, helmaske med kombinasjonsfilter. Maling: Vernebriller, hansker. Sliping: Vernebriller, støvmaske.

## Tekniske data

|                                                          |                             |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Glans                                                    | Ultramat; 1                 |
| Densitet (kg/l)                                          | 1.45                        |
| Tørstoff vekt (%)                                        | 60                          |
| Tørstoff vol (%)                                         | 27                          |
| Almindelig rekkeevne (m <sup>2</sup> /litr.)             | 8                           |
| Min. arbeidstemperatur under påføring och tøking/herding | Min. +10°C                  |
| Luftfuktighet                                            | Maks luftfuktighet 80 % RF. |
| Tørketid vid 20° C, 60% RF (timer)                       | 1                           |
| Gjenbehandlingstørr v/ 20°C, 60% RF (Timer)              | 4                           |
| Gjennomherdet v/ 20°C, 60% RF (Dager)                    | 28                          |
| Vaskbarhet iht. EN-13300/ISO-11998                       | Class 1                     |
| Fortynning                                               | Vann, skal ikke fortynnes   |
| Rengjøring av verktøy osv.                               | Vann og såpe                |

### Nåværende TDS Versjon

juli 2021