

# Wood Primer Grunningsolje

## Produktbeskrivelse

Alkydoljebasert grunning som trenger dypt ned i treets porer, motvirker fuktinntrengning og minimerer revner i treverket. Sikrer god vedheft til etterfølgende behandling. Hemmer mugg- og soppvekst på overflaten av sluttbehandlingen.



## Anvendelse

Brukes til grunning av utendørs nytt, gammelt, ubehandlet eller nedslitt, bart treverk. F.eks. vindskier, fasader, kledning og hagemøbler.

## Underlag

Sørg for at underlaget er rent, tørt og fast.

## Påføring

Avrens begroninger med facadevask begroning.  
Rengjør tidligere behandlet tre med facadevask ekstra.  
Slip blanke flater matte.  
Røres om før bruk.  
Påfør med pensel til treet er mettet, spesielt på samlinger og endetre.  
Fjern overskytende olje, for å unngå lakklag, som senere kan flasse av.  
Skal overmales innen 1 uke med maling eller trebeskyttelse.

## Miljøinformasjon

Fjern mest mulig maling fra verktøy før rengjøring. Hell ikke rester av flytende maling i avløp, men avlever det på den lokale gjenbruksstasjon. Begrens ditt malingsavfall med å regne ut på forhånd hvor mye maling du trenger. Ta vare på malingsrester, så at du kan bruke malingen om igjen. Da begrenser du effektivt produktets miljøpåvirkning.

**Oppbevaring:** Kjølig, frostfritt og tett lukket

**Beskyttelsesutstyr:** Maling: Vernebriller, hansker. Sliping: Vernebriller, støvmaske.

## Tekniske data

Produkt type	Grunningsolje
Densitet (kg/l)	0.82
Tørstoff vekt (%)	20
Tørstoff vol (%)	18
Almindelig rekkeevne (m <sup>2</sup> /litr.)	8
[wetgoodTDSCoverageLong]	10
[wetgoodTDSCoverageShort]	5
Min. arbeidstemperatur under påføring och tørking/herding	Min. +5°C
Luftfuktighet	Maks. luffugtighet 80 % RF.
Tørketid vid 20° C, 60% RF (timer)	2
Gjenbehandlingstørr v/ 20°C, 60% RF (Timer)	16
Gjennomherdet v/ 20°C, 60% RF (Dager)	28
Fortynning	Skal ikke fortynnes
Rengjøring av verktøy osv.	White spirit

### Nåværende TDS Versjon

mai 2021

### Erstatter TDS Versjon

januar 2021