

# Lettparkel M

## Produktbeskrivelse

Lett håndsparkel med mellomfine korn til tørre rom. Sikrer god vedheft og er lett slipbar.

## Merking



CE

Name: 10 L

✓

Name: 3 L

✓

Name: 0,4 L

✓

## Anvendelse

Brukes innendørs til flekk- og helsparkling på betong, lettbetong, puss, gipsplater og tidligere malte overflater i tørre rom.

## Underlag

Underlaget skal være rent, tørt og bæredyktig.

## Påføring

Rengjøring foretas med grunnrengjøringsmiddel.

Det vaskes etter med rent vann.

Påføres ved håndsparkling.

Ved helsparkling benyttes bredsparkel.

Når sparkelmassen er tørr, slipes eventuelle ujevnheter bort.

Fjern slipestøv.

Grunn med forankringsgrunn innen videre behandling med maling, tapet, vev eller filt.

Husk å lufte ut når du har sparklet.

## Miljøinformasjon

Fjern mest mulig sparkel fra verktøy før rengjøring. Hell ikke rester av flytende maling i avløp, men avlever det på den lokale gjenbruksstasjon. Begrens ditt malingsavfall med å regne ut på forhånd hvor mye maling du trenger. Ta vare på malingsrester, så at du kan bruke malingen om igjen. Da begrenser du effektivt produktets miljøpåvirkning.

**Oppbevaring:** Kjølig, frostfritt og tett tillukket

**Beskyttelsesutstyr:** Sprøyting: Overtrekdress, helmaske med kombinasjonsfilter. Maling: Vernebriller, hansker. Sliping: Vernebriller, støvmaske.

## Tekniske data

Produkt type	Sparkel - og fugemasse
Farge ( sparkel )	Lysgrå
Densitet (kg/l)	1.14
Tørstoff vekt (%)	55
Tørstoff vol (%)	56
Almindelig rekkeevne (m <sup>2</sup> /litr.)	1
Min. arbeidstemperatur under påføring och tørking/herding	Min. +10°C
Luftfuktighet	Maks. luftfuktighet 80 % RF
Tørketid vid 20° C, 60% RF (timer)	2
Gjenbehandlingstørr v/ 20°C, 60% RF (Timer)	24
Gjennomherdet v/ 20°C, 60% RF (Dager)	28
Vedheft på betong	0,6
Lagtykkelse (maks. mm)	4
Kornstørrelse (maks. mm)	0,2
Fortynning	Skal ikke fortynnes
Rengjøring av verktøy osv.	Vann og såpe

### Nåværende TDS Versjon

oktober 2021

### Erstatter TDS Versjon

juli 2021