

# Rullesparkel

## Produktbeskrivelse

Lett rullesparkel med mellomfine korn til tørre rom. Den spesielle konsistens gjør den velegnet til påføring med langhåret malerull. Fyller og utjevner buler, sprekker og revner. Gir en overflate som er lett å slipe.



## Merking

CE

Name: 10 L

✓

## Anvendelse

Brukes innendørs til flekk- og helsparkling på betong, lettbetong, puss, gipsplater og tidligere malte overflater i tørre rom.

## Underlag

Underlaget skal være rent, tørt og bæredyktig.

## Påføring

Stifter, skruer og tape fjernes fra overflaten.

Påføres med langhåret malerull.

Fukt malerullen lett med vann før du begynner.

Fordel sparkelen jevnt med rullen over hele overflaten og utjevn deretter med bredsparkel.

Når sparkelmassen er tørr, slipes eventuelle ujevnheter bort.

Fjern slipestøv.

Grunn med forankringsgrunn innen videre behandling med maling, tapet, vev eller filt.

Husk å lufte ut når du har sparklet.

## Miljøinformasjon

Fjern mest mulig sparkel fra verktøy før rengjøring. Hell ikke rester av flytende maling i avløp, men avlever det på den lokale gjenbruksstasjon. Begrens ditt malingsavfall med å regne ut på forhånd hvor mye maling du trenger. Ta vare på malingsrester, så at du kan bruke malingen om igjen. Da begrenser du effektivt produktets miljøpåvirkning.

**Oppbevaring:** Kjølig, frostfritt og tett tillukket

# Tekniske data

Produkt type	Sparkel - og fugemasse
Farge ( sparkel )	Lysgrå
Densitet (kg/l)	1.10
Tørstoff vekt (%)	55
Tørstoff vol (%)	50
Almindelig rekkeevne (m <sup>2</sup> /litr.)	1
Min. arbeidstemperatur under påføring och tørking/herding	Min. +10°C
Luffuktighet	Maks. luffuktighet 80 % RF
Tørketid vid 20° C, 60% RF (timer)	2
Gjenbehandlingstørr v/ 20°C, 60% RF (Timer)	24
Gjennomherdet v/ 20°C, 60% RF (Dager)	28
Emisjon jf. ISO 16000-9:2011 (< µg/m <sup>2</sup> h etter 28 dager)	86
Vedheft på betong	0,63
Lagtykkelse (maks. mm)	4
Kornstørrelse (maks. mm)	0,2
Fortynning	Skal ikke fortynnes
Rengjøring av verktøy osv.	Vann og såpe

## Nåværende TDS Versjon

desember 2021

## Erstatter TDS Versjon

juli 2021