

# Lettsparkel W

## Produktbeskrivelse

Lett håndsparkel med mellomfine korn til rom utsatt for skiftende fukt. Vannfast og høy styrke. Blåtonet slik at 'helligdager' lett kan avsløres og unngås. Sikrer god vedheft og er lett slipbar.



## Merking

CE

Name: 3 L

✓

Name: 0,4 L

✓

## Anvendelse

Brukes innendørs til flekk- og helsparkling på betong, lettbetong, puss, gipsplater og tidligere malte overflater i våtrom, f eks baderom og kjøkken.

Når brukt til gipsplateskjøter benyttes produktet sammen med Perf-a-tape.

## Underlag

Underlaget skal være rent, tørt og bæredyktig.

## Påføring

Rengjøring foretas med grunnrengjøringsmiddel.

Det vaskes etter med rent vann.

Påføres ved håndsparkling.

Ved helsparkling benyttes bredsparkel.

Når sparkelmassen er tørr, slipes eventuelle ujevnheter bort.

Fjern slipestøv.

Grunn med forankringsgrunn innen videre behandling med maling, tapet, vev eller filt.

Husk å lufte ut når du har sparklet.

## Miljøinformasjon

Fjern mest mulig sparkel fra verktøy før rengjøring. Hell ikke rester av flytende maling i avløp, men avlever det på den lokale gjenbruksstasjon. Begrens ditt malingsavfall med å regne ut på forhånd hvor mye maling du trenger. Ta vare på malingsrester, så at du kan bruke malingen om igjen. Da begrenser du effektivt produktets miljøpåvirkning.

**Oppbevaring:** Kjølig, frostfritt og tett tillukket

# Tekniske data

Produkt type	Sparkel - og fugemasse
Farge ( sparkel )	Blåtonet
Densitet (kg/l)	0.99
Tørstoff vekt (%)	58
Tørstoff vol (%)	56
Almindelig rekkeevne (m <sup>2</sup> /litr.)	1
Min. arbeidstemperatur under påføring och tørking/herding	Min. +10°C
Luffuktighet	Maks. luffuktighet 80 % RF
Tørketid vid 20° C, 60% RF (timer)	2
Gjenbehandlingstørr v/ 20°C, 60% RF (Timer)	24
Gjennomherdet v/ 20°C, 60% RF (Dager)	28
Vedheft på betong	0,86
Lagtykkelse (maks. mm)	5
Kornstørrelse (maks. mm)	0,2
Fortynning	Skal ikke fortynnes
Rengjøring av verktøy osv.	Vann og såpe

## Nåværende TDS Versjon

desember 2021

## Erstatter TDS Versjon

juli 2021