

# Panellakk

## Produktbeskrivelse

Vanntynnbar, hvitpigmentert lakk til innendørs bruk. Gir en pen, halvmatt og rengjøringsvennlig overflate, som ikke gulner.

## Anvendelse

Bruk den til lyse tresorter, panel på vegg og tak, møbler og andre treoverflater hvor du ønsker et lyst og hvitskuret utseende.

På ubehandlet og tidligere lakkert eller beiset tre.



## Underlag

Sørg for at underlaget er rent, tørt og fast uten rester av såpe og voks.

## Påføring

Vask med grunnrengjøring.

Tidligere lakkerte overflater mattslipes med fint slipepapir.

Fjern alt slipestøv.

Rør om lakken før bruk.

Påfør lakken, 1-2 strøk, med bløt pensel, med lett sliping mellom strøkene.

Husk å lufte ut når du har lakkert.

## Miljøinformasjon

Fjern mest mulig maling fra verktøy før rengjøring. Hell ikke rester av flytende maling i avløp, men avlever det på den lokale gjenbruksstasjon. Begrens ditt malingsavfall med å regne ut på forhånd hvor mye maling du trenger. Ta vare på malingsrester, så at du kan bruke malingen om igjen. Da begrenser du effektivt produktets miljøpåvirkning.

**Oppbevaring:** Kjølig, frostfritt og tett lukket

## Tekniske data

Produkt type	[9]
Glans	Halvmatt;20
Densitet (kg/l)	1.0
Tørstoff vekt (%)	20
Almindelig rekkeevne (m <sup>2</sup> /litr.)	14
[wetgoodTDSCoverageLong]	16
[wetgoodTDSCoverageShort]	12
Min. arbeidstemperatur under påføring och tørking/herding	Min. +10°C
Luftfuktighet	Maks luftfuktighet 80 % RF.
Tørketid vid 20° C, 60% RF (timer)	1
Gjenbehandlingstørr v/ 20°C, 60% RF (Timer)	3
Gjennomherdet v/ 20°C, 60% RF (Dager)	28
Fortynning	Skal ikke fortynnes
Rengjøring av verktøy osv.	Vann og såpe

### Nåværende TDS Versjon

desember 2021

### Erstatter TDS Versjon

juli 2021