

# Rustprimer

## Produktbeskrivelse

Alkydbasert spesialgrunning til metalloverflater. Gir ekstremt god beskyttelse mot rust. Er hurtigtørkende og kan overmales med både vann- og oljebaserte malinger.

## Anvendelse

Anvendes innen- og utendørs på jern, stål og fabrikkslakkerte metallplater. Trenger godt inn i porøse underlag og kan derfor også brukes på hånddavrøst jern.

## Underlag

Overflaten skal være tørr og bæredyktig.

## Påføring

Blanke og malte overflater mattslipes.

Rens overflaten grundig med med Yunik Grunnrengjøring, slik at alt smuss, fett og rust fjernes.

Mugg og sopp fjernes med Yunik Fasadevask Begroning.

Skyll med rent vann. Bruk evt. høytrykkspyler.

Etter bruk av rengjøringsmidlene er det viktig å etterskylle rikelig med rent vann.

Rør om før bruk.

Påfør 2 strøk med pensel, rulle eller sprøyte.

Er overflaten hånddavrøst skal første strøk alltid påføres med pensel.

Det er viktig å ferdigbehandle med egnet metallmaling etter maks. 2 uker.

## Miljøinformasjon

Fjern mest mulig maling fra verktøy før rengjøring. Hell ikke rester av flytende maling i avløp, men avlever det på den lokale gjenbruksstasjon. Begrens ditt malingsavfall med å regne ut på forhånd hvor mye maling du trenger. Ta vare på malingsrester, så at du kan bruke malingen om igjen. Da begrenser du effektivt produktets miljøpåvirkning.

**Oppbevaring:** Kjølig, frostfritt og tett tillukket



## Tekniske data

Glans	5;Matt
Densitet (kg/l)	1.3
Tørstoff vekt (%)	79
Tørstoff vol (%)	55
Almindelig rekkeevne (m <sup>2</sup> /litr.)	8
Min. arbeidstemperatur under påføring och tørking/herding	Min. +10°C
Luftfuktighet	Maks luftfuktighet 80 % RF.
Tørketid vid 20° C, 60% RF (timer)	1
Gjenbehandlingstørr v/ 20°C, 60% RF (Timer)	1
Gjennomherdet v/ 20°C, 60% RF (Dager)	28
Fortynning	Skal ikke fortynnes
Rengjøring av verktøy osv.	Whitespirit

### Nåværende TDS Versjon

desember 2021

### Erstatter TDS Versjon

juli 2021