

# Våtromsmaling

## Produktbeskrivelse

Maling til våtrom. Robust og lett å rengjøre. Hemmer mugg- og soppvekst på overflaten.

## Anvendelse

Brukes til: maling av vegger i våte rom, f.eks. som en del av Yunik Våtromssystem. Anvendes i badeværelser, kjøkken og andre steder hvor det stilles krav til vannfasthet, slitestyrke og hygiene.



## Underlag

Sørg for at underlaget er rent, tørt og fast.

## Påføring

Sørg for at underlaget er rent, tørt og fast.

Vask med grunnrengjøring.

Ubehandlete og sugende underlag grunnes med våtromsgrunn.

Yunik Våtromsgrunn må bare overmales med Yunik Våtromsmaling etter 24 timer.

Det er viktig å vente i minst 24 timer med å male over for å sikre maksimal vanddamp tetthet i systemet.

Mal to strøk med min. 18 timers intervall - med sprøyte, pensel eller rulle.

Husk å lufte når du har malt.

## Miljøinformasjon

Fjern mest mulig maling fra verktøy før avvasking. Hell ikke rester av flytende maling i avløp, men avlever det på den lokale gjenbruksstasjon. Begrens ditt malingsavfall med å regne ut på forhånd hvor mye maling du trenger. Ta vare på malingrester, så at du kan bruke malingen om igjen. Da begrenser du effektivt produktets miljøpåvirkning.

**Oppbevaring:** Kjølig, frostfritt og tett lukket

## Tekniske data

Glans	Halvmatt;30
Densitet (kg/l)	1.22
Tørstoff vekt (%)	49
Tørstoff vol (%)	38
Almindelig rekkeevne (m <sup>2</sup> /litr.)	8
Min. arbeidstemperatur under påføring och tørking/herding	Min. +10°C
Luftfuktighet	Maks luftfuktighet 80 % RF.
Tørketid vid 20° C, 60% RF (timer)	3
Gjenbehandlingstørr v/ 20°C, 60% RF (Timer)	18
Gjennomherdet v/ 20°C, 60% RF (Dager)	28
Emisjon jf. ISO 16000-9:2011 (< µg/m <sup>2</sup> h etter 28 dager)	280
Vaskbarhet iht. EN-13300/ISO-11998	Class 1
Fortynning	Vann, skal ikke fortynnes
Rengjøring av verktøy osv.	Vann og såpe

### Nåværende TDS Versjon

desember 2021

### Erstatter TDS Versjon

juli 2021