

Pro Vindusmaling

Produktbeskrivelse

Vindusmaling spesielt laget for maling av vinduer ut - og innvendig, men kan også brukes til annet utvendig treverk. Hemmer mugg- og soppvekst på overflaten av ferdigbehandlingen.

Anvendelse

Brukes til nytt eller tidligere behandlet treverk utendørs.
Er spesielt velegnet til vinduer og dører.
Kan også brukes på korrosjonsbeskyttet jern og metall.

Underlag

Underlaget skal være rent, tørt, fast og bærekraftig

Påføring

Avrens begroing med fasadevask begroing.
Rengjør tidligere behandlet tre med fasadevask ekstra.
Slip blanke flater matte.
Ubehandlet tre grunnes med Yunik Pro Primer Alkyd Emulsion.
Jern må forbehandles med rustbeskyttelse.
Røres om før bruk.
Påfør med pensel eller rulle.
Best holdbarhet oppnås ved 3 strøk av Yunik Pro Vindusmaling.
Etter ca. 8 timer kan vinduet lukkes med halv hasp.

OBS!

PVC-tetningslister kan forårsake sammenklebing pga. mykgjøringsmiddel.
Fabrikkbehandlede overflater prøvemaes for vurdering av vedheft.

Miljøinformasjon

Fjern mest mulig maling fra verktøy før rengjøring. Hell ikke rester av flytende maling i avløp, men avlever det på den lokale gjenbruksstasjon. Begrens ditt malingsavfall med å regne ut på forhånd hvor mye maling du trenger. Ta vare på malingsrester, så at du kan bruke malingen om igjen. Da begrenser du effektivt produktets miljøpåvirkning.

Oppbevaring: Kjølig, frostfritt og tett lukket



Tekniske data

Produkt type	Dekkbeis
Glans	Halvblank;40
Densitet (kg/l)	1.03
Tørstoff vekt (%)	48
Almindelig rekkeevne (m ² /litr.)	6
Min. arbeidstemperatur under påføring och tørking/herding	Min. +10°C
Luftfuktighet	Maks. luftfuktighet 80 % RF.
Tørketid vid 20° C, 60% RF (timer)	1
Gjenbehandlingstørr v/ 20°C, 60% RF (Timer)	4
Gjennomherdet v/ 20°C, 60% RF (Dager)	28
Fortynning	Vann
Rengjøring av verktøy osv.	Vann

Nåværende TDS Versjon

desember 2021

Erstatter TDS Versjon

mai 2021